



PROVE SUGLI AGGREGATI

M.RCQ.01.001 I000101_0215_03
 Data:
 provenienza: R.P.R.
 dichiarato: Gf85 **Vagliata 0-4 N**
 punto di prelievo: Bisentrato - Cumulo di st
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:	7%		passante allo 0,063 mm	0,52%	< 5%	via umida - controllo set
modulo di finezza	2,80		equivalente in sabbia:	82	> 80	acci: si
modulo di finezza < 4 mm	2,97	2,3 - 3,1	valore di blu		< 0,6	
massa volumica apparente			argille e parti friabili		< 2%	
massa volumica del granulo		>2500	particelle leggere		< 1%	
assorbimento		< 5%	sostanze organiche		< 1	

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5					
*	25,0					
B+1	22,4					
B+2	20,0					
B	16,0					
B+2	14,0					
B+2	12,5					
B+1	11,2					
B+2	10,0					
B	8,0				100,00	
B+2	6,3				100,00	
B	4,0				99,20	
*	3,2				98,54	
B	2,0				85,66	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				54,90	
	0,63					
*	0,50				35,09	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				20,02	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				6,34	
	0,10					
*	0,075				2,30	
*	0,063				1,73	
	0				0,00	
totali						

