



PROVE SUGLI AGGREGATI

M.RCQ.01.001 000105_1019_09
 Data:
 provenienza: R.P.R.
 dichiarato: Gc85/20 Ghiaietto 16-32
 punto di prelievo: Bisentrato - Cumulo di stocca
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:			passante allo 0,063 mm	0,47%	< 1%	controllo setacci: si
modulo di finezza			equivalente in sabbia:			
modulo di finezza < 4 mm			valore di blu		0	
massa volumica apparente			argille e parti friabili		< 0,5%	
massa volumica del granulo		> 2500	particelle leggere			
assorbimento		< 5%				

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0				100,00	
B	31,5				100,00	
*	25,0				96,16	
B+1	22,4				73,97	
B+2	20,0				55,65	
B	16,0				10,78	
B+2	14,0				2,66	
B+2	12,5				0,72	
B+1	11,2				0,00	
B+2	10,0				0,00	
B	8,0				0,00	
B+2	6,3				0,00	
B	4,0				0,00	
*	3,2				0,00	
B	2,0				0,00	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				0,00	
	0,63				0,00	
*	0,50				0,00	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				0,00	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				0,00	
	0,10					
*	0,075				0,00	
*	0,063				0,00	
	0				0,00	
totali						

