



PROVE SUGLI AGGREGATI

M.RCQ.01.001 I000130_0517_01
 Data:
 provenienza: R.P.R.
 dichiarato: Gc85/20 **Pietrisco 4-8**
 punto di prelievo: Bisentrato - Cumulo di st
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:			passante allo 0,063 mm	0	< 1%	controllo setacci: si - t totalmente frantumato
modulo di finezza	5,03		equivalente in sabbia:			
modulo di finezza < 4 mm	4,28		valore di blu			
massa volumica apparente			argille e parti friabili	0		
massa volumica del granulo		> 2500	particelle leggere		< 0,5%	
assorbimento		< 5%				

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5					
*	25,0					
B+1	22,4					
B+2	20,0					
B	16,0					
B+2	14,0					
B+2	12,5					
B+1	11,2				100,00	
B+2	10,0				99,98	
B	8,0				98,21	
B+2	6,3				65,29	
B	4,0				21,89	
*	3,2				12,56	
B	2,0				1,51	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				0,77	
	0,63					
*	0,50				0,49	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				0,31	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				0,19	
	0,10					
*	0,075				0,10	
*	0,063				0,05	
	0				0,00	
totali						

