



PROVE SUGLI AGGREGATI

M.RCQ.01.001 I000125_0315_11
 Data:
 provenienza: R.P.R.
 dichiarato: Gc90/15 Ghiaietto 4-16
 punto di prelievo: Bisentrate - Cumulo di stocca
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:			passante allo 0,063 mm	0,08%	< 1%	controllo setacci: si - t otalmente tondo
modulo di finezza	5,75	6,5 - 7,1	equivalente in sabbia:			
modulo di finezza < 4 mm	3,73		valore di blu			
massa volumica apparente			argille e parti friabili	0		
massa volumica del granulo		> 2500	particelle leggere	< 0,5%		
assorbimento		< 5%				

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5					
*	25,0					
B+1	22,4					
B+2	20,0				100,00	
B	16,0				93,22	
B+2	14,0				82,31	
B+2	12,5				71,01	
B+1	11,2				57,79	
B+2	10,0				46,66	
B	8,0				27,40	
B+2	6,3				13,64	
B	4,0				2,30	
*	3,2				1,73	
B	2,0				1,32	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				1,03	
	0,63					
*	0,50				0,83	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				0,66	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				0,49	
	0,10					
*	0,075				0,25	
*	0,063				0,15	
	0				0,00	
totali						

