



**PROVE SUGLI AGGREGATI**

M.RCQ.01.001 I000124\_1019\_09  
 Data:  
 provenienza: R.P.R.  
 dichiarato: Sabbia 0-16  
 punto di prelievo: Bisentrate - Cumulo di stocca  
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:			passante allo 0,063 mm	1,26%	< 3%	via umida - controllo set
modulo di finezza		3,1 - 3,9	equivalente in sabbia:	84	> 80	acci: si
modulo di finezza < 4 mm		2,3 - 3,1	valore di blu		< 0,6	
massa volumica apparente			argille e parti friabili		< 2%	
massa volumica del granulo		> 2500	particelle leggere		< 1%	
assorbimento		< 5%	sostanze organiche		< 1	

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5					
*	25,0					
B+1	22,4					
B+2	20,0					
B	16,0					
B+2	14,0					
B+2	12,5					
B+1	11,2					
B+2	10,0				66,36	
B	8,0				55,81	
B+2	6,3				49,53	
B	4,0				44,00	
*	3,2				41,90	
B	2,0				37,71	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				31,11	
	0,63					
*	0,50				19,14	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				6,00	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				2,11	
	0,10					
*	0,075				1,37	
*	0,063				1,26	
	0				0,00	
totali						

