



**PROVE SUGLI AGGREGATI**

M.RCQ.01.001 I000124\_0315\_10  
 Data:  
 provenienza: R.P.R.  
 dichiarato: Gf85 **Sabbia 0-4**  
 punto di prelievo: Bisentrate - Cumulo di stocca  
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:	7,9%		passante allo 0,063 mm	2,98%	< 3%	via umida - controllo set
modulo di finezza	3,00	3,1 - 3,9	equivalente in sabbia:	80	> 80	acci: si
modulo di finezza < 4 mm	2,96	2,3 - 3,1	valore di blu		< 0,6	
massa volumica apparente			argille e parti friabili		< 2%	
massa volumica del granulo		> 2500	particelle leggere		< 1%	
assorbimento		< 5%	sostanze organiche		< 1	

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5					
*	25,0					
B+1	22,4					
B+2	20,0					
B	16,0					
B+2	14,0					
B+2	12,5					
B+1	11,2					
B+2	10,0				100,00	
B	8,0				99,96	
B+2	6,3				99,47	
B	4,0				91,63	
*	3,2				86,13	
B	2,0				74,04	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				57,36	
	0,63					
*	0,50				36,38	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				15,78	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				6,97	
	0,10					
*	0,075				3,55	
*	0,063				3,04	
	0				0,00	
totali						

