



PROVE SUGLI AGGREGATI

M.RCQ.01.001 I000119_0315_19
 Data:
 provenienza: R.P.R.
 dichiarato: Gf85 **Vagliata 0-4 F**
 punto di prelievo: Bisentrate - Cumulo di stoccaggio
 ora di prelievo:

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:			passante allo 0,063 mm	1,07%	< 5%	controllo setacci: si via umida
modulo di finezza	2,89		equivalente in sabbia:	80	> 80	
modulo di finezza < 4 mm	3,15	2,3 - 3,1	valore di blu		< 0,6	
massa volumica apparente			argille e parti friabili		< 2%	
massa volumica del granulo		>2500	particelle leggere		< 1%	
assorbimento		< 5%	sostanze organiche		<1	

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5				100,00	
*	25,0				100,00	
B+1	22,4				100,00	
B+2	20,0				100,00	
B	16,0				100,00	
B+2	14,0				100,00	
B+2	12,5				100,00	
B+1	11,2				100,00	
B+2	10,0				100,00	
B	8,0				100,00	
B+2	6,3				100,00	
B	4,0				97,61	
*	3,2				93,81	
B	2,0				81,74	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				59,71	
	0,63					
*	0,50				35,16	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				14,97	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				5,09	
	0,10					
*	0,075				2,14	
*	0,063				1,21	
	0				0,00	
totali						

