



**PROVE SUGLI AGGREGATI**

M.RCQ.01.001 I000126\_0519\_22  
 Data:  
 provenienza: **R.P.R.**  
 Nome commerciale: **Mista 0-10**  
 punto di prelievo: **Bisentrato - Cumulo di stoccaggio**  
**DICHIARATO : G<sub>85</sub> Aggregato Misto 0-10 mm**

Prove fisiche	valore	limite	Ricerca impurità	valore	limite	Osservazioni
umidità:			passante allo 0,063 mm	3,79%	< 3%	controllo setacci: si via umida
modulo di finezza	3,33	3,1 - 3,9	equivalente in sabbia:		> 80	
modulo di finezza < 4 mm		2,3 - 3,1	valore di blu		< 0,6	
massa volumica apparente			argille e parti friabili		< 2%	
massa volumica del granulo		> 2500	particelle leggere		< 1%	
assorbimento		< 5%	sostanze organiche		< 1	

mod	mm	grammi	% parziale	% trattenuto	tipica	% passante
B+2	40,0					
B	31,5					
*	25,0					
B+1	22,4					
B+2	20,0				100,00	
B	16,0				100,00	
B+2	14,0				100,00	
B+2	12,5				100,00	
B+1	11,2				100,00	
B+2	10,0				94,83	
B	8,0				93,07	
B+2	6,3				91,55	
B	4,0				81,39	
*	3,2				76,21	
B	2,0				70,00	
	1,6					
	1,3					
B	1,00				53,45	
	0,63					
*	0,50				34,18	
	0,40					
	0,32					
*	0,25				14,31	
	0,20					
	0,16					
*	0,125				6,53	
	0,10					
*	0,075				4,04	
*	0,063				3,40	
	0				0,00	
totali						

